

# REDOCAR HS 600 VOC – PE-Füller

### Produktbeschreibung

Lösemittelhaltiger 2K-Polyesterspritzfüller für die Autoreparaturlackierung, VOC-konform, grau

### Product Description

Solvent borne 2-pack polyester spray filler for automotive refinishing, VOC-compliant, grey

### Eigenschaften

Ausgezeichnete Haftung auf Stahl und geschliffenen Altlackierungen. Zum Ausfüllen von Unebenheiten, tiefen Schleifspuren und grob vorgearbeiteten Reparaturstellen in einen Arbeitsgang.

### Properties

Excellent adhesion on steel or old sanded paintwork. This product is suitable for a single operation in the filling of irregularities, deep sanding traces as well as rough pre-worked repairs.

	<b>Festkörper / Ergiebigkeit Solids / Coverage</b>	ca. / approx. 92 %	2,9 m²/l / 250 µm Trockenfilm (Dry Film)
	<b>Mischungsverhältnis Mixing ratio</b>	96 : 4 nach Gewicht / per weight	
	<b>Härter Hardener</b>	REDOCAR CHP Härter / Hardener	
	<b>Verdünnung Thinner</b>	REDOCRYL Verdünnung 60 REDOCRYL Thinner 60	max. 10%
	<b>Verarbeitungsverkosität Viscosity for application</b>	ca. 40 – 50 s (DIN 4 / 20°C) Verarbeitungszeit / Pot Life: 30 min	
	<b>Applikation Application</b>	Fließbecherpistole / Conventional gun 1,5 – 2,5 mm, 2 – 3 bar	
	<b>Spritzgänge Spray Runs</b>	1,5 - 2 → Trockenschichtdicke / Dry Film Thickness 150 – 250 µm, max. 400 µm	
	<b>Ablüftzeiten Flash Off Times</b>	2 – 3 Minuten zwischen den Spritzgängen / between coats 5 – 15 min vor der Ofentrocknung / flash off before drying in the oven	
	<b>Trocknung Drying Times</b>	20°C → 2 h 60°C → 20 - 30 min	
	<b>Schleifen Sanding</b>	Anschliff / Pre-sand: P 100 - 120 Nachschliff / Re-sand: P 280	
	<b>Lagerung Storage</b>	Nicht über 35°C lagern / Do not store above 35°C	

### SONSTIGE HINWEISE

#### VOC-Gesetzgebung

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat.B/b): 250 g/l  
Dieses Produkt enthält maximal 125 g/l VOC

### ADDITIONAL INFORMATION

#### VOC Legislation

EU limit for the product (cat:B/b): 250 g/l  
This product contains maximum 125 g/l VOC

## **REDOCAR HS 600 VOC – PE-Füller**

---

**Gefahrenhinweise**

Bei Anwendung dieses Produktes beachten Sie bitte die Angaben in dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften (Gefahrstoffverordnung) und die Vorschriften der Berufsgenossenschaft.

**Rechtshinweise**

Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Ebenso führen unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche Beratertätigkeit aus. Käufer und Anwender haben daher eigenverantwortlich die Eignung unserer Produkte für die an Sie gestellten Anforderungen und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien unter den jeweils herrschenden Bedingungen selbst abzuschätzen.

Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen und das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte oder unter [www.feycolor.com](http://www.feycolor.com) aktuell heruntergeladen werden kann.

Freigegeben durch/ Approved by: Duer

**Health And Safety Information**

When using this product, please adhere to the instruction stated in the MSDS in reference to the Dangerous Goods Act as well as the appropriate Environmental Health and Safety Regulations.

**Legal Notes**

The information in this data sheet is based on the present state of our knowledge and information on our products. This information is not a guarantee of the characteristics of the products or their suitability for specific applications.

Likewise, our employees perform only a non-binding advisory operation. It is the responsibility of the buyer and user to check the suitability of our products according to their conditions, application demands and processing guidelines.

Product specifications may change without prior notice. Our actual General Terms and Conditions and latest Technical Data Sheet shall apply, which should be requested from us or can be downloaded from [www.feycolor.com](http://www.feycolor.com) in the actual version.